

PROVES DE FORMIGÓ AMB ÀRID RECICLAT

4 Mostres de 1x0,5x0,1m (ample x llarg x gruix) sobre un taulell fenòlic d'encofrat.

PROVA 1

CIMENT DE CALÇ NHL-5 de CIMPOR, o similar.

100% àrid reciclat MAC tipus 8-40mm

Arena porgada no-marina

(proporcions iguals a les mostres efectuades el desembre de 2010)

PROVA 2

CIMENT PÓRTLAND 32,5.

70% àrid d'Artà 10mm

10% àrid reciclat MAC tipus 8-40mm

20% àrid reciclat ceràmic de Can Ramis

Arena porgada no-marina

(proporcions iguals a les mostres efectuades el desembre de 2010)

PROVA 3

CIMENT DE CALÇ NHL-5 de CIMPOR, o similar.

COLORANT TERRA

40% àrid d'Artà 10mm

30% àrid reciclat MAC tipus 8-40mm

30% àrid reciclat ceràmic de Can Ramis

Arena porgada no-marina

(proporcions iguals a les mostres efectuades el desembre de 2010)

PROVA 4

CIMENT PÓRTLAND 32,5.

COLORANT TERRA

50% àrid d'Artà 10mm

20% àrid reciclat MAC tipus 8-40mm

30% àrid reciclat ceràmic de Can Ramis

Arena porgada no-marina

(proporcions iguals a les mostres efectuades el desembre de 2010)